

**Setas**  
COLOR CENTER



sustainability technology synergy

**Setapers® HVA Dyes**  
Superior color build-up with high fastnesses on acetate fiber

## Acetate Dyeing

- ▶ Acetate fiber has similar features with polyester fiber and can be dyed with special disperse dyes which have high build-up properties
- ▶ Acetate fiber can be adversely affected by atmospheric gases, therefore dyestuffs used should have high gas fastness
- ▶ Acetate fiber easily releases and absorbs dyestuffs, therefore wet fastnesses are important parameters for dye selection
- ▶ When the dyeing temperature is above 90°C, fabric might become duller due to fiber relaxation and saponification
- ▶ Heat setting temperature for 100% acetate fabric should be between 180-195°C and it should be between 170-195°C for acetate/elasthan blends

## Setapers® HVA Properties

- ▶ HVA dyes have high saturation values on acetate fibre
- ▶ Provides dark and deep black shades
- ▶ Similar dye-uptake curves enhance right first time dyeing
- ▶ Not sensitive to temperature variations
- ▶ Have excellent fastness properties
- ▶ Suitable for exhaust dyeing on jets and jigger and for pad-jig dyeing
- ▶ Comply with the regulations affecting textile and garment supply chain, OEKO-TEX 100 standard, RSLs and SVHC candidate list of REACH regulation



Setapers® HVA dyes are applicable to these fibres below

- ▶ Diacetate
- ▶ Triacetate
- ▶ Nylon/Acetate blends
- ▶ Polyester/Acetate blends
- ▶ Cellulose/Acetate blends

## Asetat Boyama

- ▶ Asetat elyaf bir çok özelliği ile polyester elyafa benzer ve doyma noktaları yüksek özel dispers boyalar ile boyanır
- ▶ Asetat elyaf gazlardan etkilenir, bu nedenle kullanılan boyar maddelerin gaz hasıkları yüksek olmalıdır
- ▶ Elyafın kolay boyalma ve verme özelliğinden dolayı boyalma seçiminde yaş hasıkları önemli bir parametredir
- ▶ Boyamada 90°C 'nin üzerinde elyafın gevşemesi ve sabunlaşması nedeni ile matlaşma meydana gelebilir
- ▶ Ön fikse sıcaklıklarını %100 asetat kumaşa 180-195°C olmalı, asetat / elastan kalitelerinde ise 170-195°C olmalıdır

## Setapers® HVA Özellikleri

- ▶ Asetat elyafta yüksek doyma noktasına sahip boyalardır
- ▶ Koyu renklerin ve özellikle derin siyahların elde edilmesi mümkündür
- ▶ Boyaların çekim eğrilerinin uyumlu olması ilk seferde doğru boyama sağlar
- ▶ Boyama sırasında sıcaklık değişimlerinden kolay etkilenmezler
- ▶ İyi derecede haslık özelliklerine sahiptir
- ▶ Çektirme yöntemine göre jet ve jigger boyama ile emdirme-jigger boyama metodlarına uygundur
- ▶ Tekstil ve giyim tedarik zincirini etkileyen mevzuatlara, OEKO-TEX 100 Standardına, RSL'lere ve REACH yönetmeliğinin SVHC adayı listesine uygundur


Setapers® HVA boyalarının kullanılabilceği elyaf türleri

- ▶ Diasetat
- ▶ Triasetat
- ▶ Nylon/Asetat karışımı
- ▶ Polyester/Asetat karışımı
- ▶ Selüloz / Asetat karışımı


## Fastness properties / Haslık özellikleri

Setapers® HVA Dyes			Yellow HVA-C	Yellow Brown HVA	Orange HVA-C	Scarlet HVA-C	Brilliant Red HVA	Crimson HVA	Violet HVA	Brilliant Blue HVA	Blue HVA	Navy HVA-C	Black HVA-C
Fabric: %100 Acetate Kumaş: %100 Asetat													
Dyeing depth % / Renk derinliği %			1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	4.0
Light Işık (Xenotest)	ISO 105:B02	1/1	6	6	6	6	5	5-6	5	5-6	4	4-5	5
Washing Yıkama	ISO 105:C06-A2S	C	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		CO	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4
		PA	3-4	4-5	4	3-4	4	3	3	4	4-5	3-4	3-4
Perspiration (Alkaline) Ter (Alkali)	ISO 105:E04	C	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		CO	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3-4	4-5	4-5	4	4
		PA	4	4-5	4	3-4	4	3	3	4	4	4	3-4
Water Su	ISO 105:E01	C	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		CO	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	4
		PA	4	4-5	4	3-4	4	3	3-4	4	4	4	3-4

## Dyestuff Range / Boya Gami



## Dyeing diagram / Boyama diyagramı



A - Setalub® ACA	1.0-2.0 g/l	A - Setalub® ACA	1.0-2.0 g/l
B - Setawash MRG	0.5-2.0 g/l	B - Setawash MRG	0.5-2.0 g/l
C - Soda ash	0.25-0.75 g/l	C - Soda	0.25-0.75 g/l
D - Setalub® ACA	0.5-2.0 g/l	D - Setalub® ACA	0.5-2.0 g/l
E - Setalan® BKF New Setacid® PBS	0.2-0.5 g/l 0.7-1.0 g/l, pH:4.0	E - Setalan® BKF New Setacid® PBS	0.2-0.5 g/l 0.7-1.0 g/l, pH:4.0
F - Dyestuff	X %	F - Boyarmadde	% X
G - Setalub® ACA	0.5-2.0 g/l	G - Setalub® ACA	0.5-2.0 g/l
H - Soda ash	0.5-2.5 g/l	H - Soda	0.5-2.5 g/l
I - Hydrosulfite	2.0-6.0 g/l	I - Hidrosülfit	2.0-6.0 g/l

- ▶ Temperature gradient must be 1.0-2.0°C/min
- ▶ Liquor ratio must be min 1:10
- ▶ In pre-treatment stage, anticreasing agent must be dosed to the machine before the fabric is loaded
- ▶ Temperature can be increased up to 105°C during dyeing process in order to procure dark shades, however, fabric might become duller depending on the high temperature
- ▶ There is no need reduction clearing on light colors
- ▶ Drying temperature must be between 120-140°C
- ▶ Sıcaklık çıkış ve düşüş hızları 1.0-2.0°C/dakika olmalıdır
- ▶ Flotte oranı minimum 1:10 olmalıdır
- ▶ Ön işlem aşamasında kumaş makineye yüklenmeden önce kırık önleyici verilmelidir
- ▶ Renk koyuluğu için boyama sıcaklığı 105°C ye kadar çıkılabilir ancak sıcaklığa bağlı olarak kumaşta matlaşma meydana gelebilir
- ▶ Açık renklerde redüktif yıkamaya gerek yoktur
- ▶ Kurutma sıcaklığı 120-140°C arasında olmalıdır

## Jigger Dyeing

After adjusting pH:4 with Setacid® PBS and addition of Setalan® BKF New, heat the dyebath up to 60 °C

Add the half of the dyestuff
1 passage at 60 °C
Add the rest half of the dyestuff
1 passage at 60 °C
Heat up to 70 °C
1 passage at 70 °C
Heat up to 80 °C
1 passage at 80 °C
Heat up to 85 °C
4 passages at 85 °C
1 passage hot rinse
Afterwashing if necessary
1 passage cold rinse

## Jigger Boyama

Setacid® PBS ile pH:4 ayarlanır ve Setalan® BKF New ilave edilir, ardından boyabanyosu 60 °C'ye kadar ısıtılır


Boyanın yarısı eklenir
60 °C, 1 pasaj
Boyanın diğer yarısı eklenir
60 °C, 1 pasaj
70 °C'ye ısıtılır
70 °C, 1 pasaj
80 °C'ye ısıtılır
80 °C, 1 pasaj
85 °C'ye ısıtılır
85 °C, 4 pasaj
Sıcak durulama, 1 pasaj
Yıkama
Soğuk durulama, 1 pasaj

## Acetate Printing

### Printing Paste

Setapers® HVA Dyestuffs	x g/kg
Polyethylene Glycol	60 g/kg
Setaprint® NDG	10 g/kg
Setagum T-90	60 g/kg
Citric Acid	2.5 g/kg
Water	Total: 1000

### Process




## Asetat Baskı

### Baskı Patı

Setapers® HVA Boyarmaddeleri	x g/kg
Polietilen Glikol	60 g/kg
Setaprint® NDG	10 g/kg
Setagum T-90	60 g/kg
Sitrik asit	2.5 g/kg
Su	Toplam: 1000

### İşlem Akışı



These information, suggestion and examples are based on our current laboratory and practical experience and composed for purpose of leading users about our products and not considered legally binding.

Bu kartelada sunulan bilgi, örnek ve öneriler; uygulayıcılara ürünlerimiz hakkında yol göstermek amacıyla güncel laboratuvar ve işletme deneyimlerimize dayanarak oluşturulmuş olup hukuki bağlayıcı bir garanti ifade etmez.