

Yellow HL	Yellow 3GE	Yellow Brown XF	Brown RF	Scarlet P-2B	Red XWF	Rubin XF-H	Blue HLB	Blue XF
20	10	20	20	20	20	15	20	20
50	-	50	40	50	50	60	70	50
6-7	7	6	5	5-6	5	5-6	7	5-6
7	6-7	6	5-6	5	4	5-6	7-8	5-6
3	3	3-4	4	3-4	3	4	3-4	3-4
2	2	2-3	3	2-3	2	3	2-3	2-3
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	4-5	4	4-5
4-5	4	4-5	3-4	4	5	4-5	3	4-5
4-5	4-5	5	4-5	4	4-5	4	5	4-5
4-5	4-5	5	4	4	4-5	3	4-5	4-5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	5	4-5	4-5	4-5
4-5	4	4	3-4	4-5	4	4	3-4	4-5
●	○	●	●	●	●	●	○	●
○	●	○	○	○	○	○	●	○
●	●	●	●	○	●	○	●	●
●	●	●	●	●	○	●	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●



This informations, suggestions and examples in this shade card which were given based on our current laboratory and production experiences are reliable. However, as a result of many variants that affect applications in production conditions, those who will use our products require to make pilot experiment in accordance with their own production conditions and methods. Information, suggestions and examples submitted in shade card are composed for purpose of leading users about our products and they are not binding in legal contemplation.

Bu kartelada verilen bilgi, örnek ve öneriler, güncel laboratuvar ve işletme deneyimlerimize dayanarak verilmiş güvenilir öneriler olmakla birlikte, işletme koşullarındaki uygulamalara etki eden çok sayıda değişken olması nedeniyle, ürünlerimizi kullanacakların kendi işletme koşul ve metotlarına uygun olarak ön deneme yapmaları gerekmektedir. Kartelada sunulan bilgi, örnek ve öneriler, uygulayıcılara ürünlerimiz hakkında yol gösterme amacıyla oluşturulmuş olup hukuki bağlayıcılığı yoktur.

Setas Kimya Sanayi A.Ş.
Çerkezköy O. S. B. Atatürk Cad. 9. Sok. No.3
59500 Tekirdağ - Türkiye
T. +90 282 758 18 23 pbx - F. +90 282 758 18 32
www.setas.com.tr

KAR-D 10
Rev. 0, 07/2013

Setapers®

Liquid and powder dyes for disperse printing
Dispers baskı için sıvı ve toz boyalar

Setapers®			Yellow P-6G	Yellow P-GWD	Yellow P-3G	Golden Yellow P-2RLS	Golden Yellow P-3FR	Yellow Brown P-2R	Orange P-3RL	Orange P-G	Red P-4G	Red P-RGL	Red P-RB	Red P-2G	Red P-BL	Red P-BEL	Rubin P-B	Violet P-RK	Violet P-4RLN	Violet P-XBL	Brilliant Blue BG	Green P-6B	Blue P-BGL	Blue P-RSE	Navy Blue P-3RT	Navy Blue P-SG	Grey P-XSG	Black P-FL	Black P-HSL	
Full shade / Reduction 1:4 Kök / Açılım 1:4																														
Full shade powder / Toz kök g/kg			15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	15	15	30	20	30	30	20	10	20	20	30	30	60	
Liquid / Sıvı %			50	50	40	50	-	50	50	50	60	50	40	50	-	75	50	-	-	-	50	-	25	50	40	55	-	50	50	
Fastness / Haslıklar																														
Light / Işık (Xenotest)	ISO 105:B02	1/1 SD	7	6	7-8	7	7-8	6-7	6	6	5	6-7	5	6-7	6-7	6-7	6-7	6	6-7	7-8	7-8	4-5	6	5	4-5	5	7	5	5	
		1/12 SD	6-7	5	7	6	6-7	6	5	5	4-5	6-7	5-6	6-7	6-7	7-8	6-7	6-7	6-7	7-8	7-8	4-5	5-6	5	5	5	7	5	4-5	
Sublimation / Süblimasyon	ISO 105:P01	180°C	4-5	3-4	4	4-5	3-4	4	4	4-5	3-4	4	4-5	3-4	3	4-5	3-4	3	4	4	3-4	3-4	4	3-4	3	3-4	4	4	4	
		210°C	3	2-3	2-3	3-4	2-3	3	3	3-4	2-3	3	3-4	2-3	2	3-4	2-3	2	3	3	2-3	2-3	3	2-3	2	2-3	3	3	3	
Washing / Yıkama	ISO 105:C03	C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		PES	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	4	4-5
		PA	4-5	4	4-5	3	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5	3-4	3-4	4	3-4	3-4	4	4
Chlorinated water / Klorlu su	ISO 105:E03	20 ppm	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	5	4	4-5	5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	5	4-5	3-4	4-5	5	4-5	4-5	5	5
		50 ppm	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4-5	3	4	4-5	3-4	4	4	4-5	4-5	4	3-4	4	4	4	4	4-5	4	4
Perspiration (alkaline) / Ter	ISO 105:E04	C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		PES	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4
PVC Coating / PVC Kaplama	ISO 105:X10		4-5	4	4-5	4	4	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3	3-4	4	3-4	4	3-4	3	3-4	4-5	3	4-5	4-5	3-4	3-4	3	
Suitability / Uygunluk																														
Discharge - ground colour / Aşındırma - zemin boyama			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	●	●	
Discharge - top colour / Aşındırma - üst boyama			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Burn-out printing / Devore baskı			●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	●	●	○	○	●	○
Camouflage printing / Kamuffaj baskı			●	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○	●	○
High temperature steaming / Yüksek sıcaklıkta buharlama		175 °C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hot air fixation / Sıcak hava fiksese		180 °C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pressure steam fixation / Basıncılı buharlama		2.5 - 3 bar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Suitable / Uygun
 ● Limited suitability / Sınırlı kullanım
 ○ Not Suitable / Uygun değil